

Indicação

Microconcreto para grauteamento de alvenaria estrutural, preenchimento de pilaretes, vigas, lajes, cintas, vergas e contravergas. Disponível nas seguintes resistências, aos 28 dias (Fck): 15 MPa; 25 MPa; e 35 MPa.

Composição

Agregados úmidos, cimento e aditivos químicos.

Apresentação

Embalagem bicomponente de 25 kg (podendo variar até $\pm 5\%$ em função da umidade do material).

Prazo de Validade

Válido por 90 dias, a partir da data impressa na embalagem.

Armazenagem

Conservar em local seco e arejado, com empilhamento máximo de 12 sacos.

FICHA TÉCNICA

GRAUTE



Preparo da massa

- A superfície deve estar limpa, isenta de pó, tinta, óleo ou qualquer resíduo.
- Umedeça a base antes da aplicação do graute.

Preparo do produto

Umedeça a betoneira, coloque o agregado e em seguida acrescente 1,0 litro de água limpa. Misture por 10 segundos, adicione o aglomerante deixando bater por mais 10 segundos e coloque mais 1,5 litros de água limpa. Misture bem por aproximadamente 3 minutos ou até atingir uma consistência fluída, adequada à aplicação.

Obs.: - A temperatura da água de mistura deve estar entre 18°C e 26°C.

- A dosagem de água total pode variar até $\pm 10\%$.
- Não adicione cimento ou qualquer outro produto à mistura.
- Após a adição de água o graute deve ser utilizado em no máximo 20 minutos.

Aplicação

Despeje o graute sobre a superfície umedecida.

Rendimento e consumo

- Cada embalagem rende aproximadamente de 12,5 litros de graute.
- O consumo aproximado por metro cúbico é de 80 sacos, sem perdas.
- Estes resultados de rendimento e consumo podem variar até $\pm 10\%$ em função da mistura e aplicação.
- A densidade média no estado fresco é 2.200 kg/m³.

Segurança

Manuseio	Utilizar equipamentos de segurança: máscara, luvas e óculos de proteção.
Toxicidade e fogo	Produto não tóxico, não inflamável, não explosivo, mas impróprio para o consumo humano.
Saúde	Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância e consultar um médico.
Segurança	Para mais detalhes consultar a Ficha de Segurança do Produto no site www.argamais.com ou entrar em contato com o e-mail: qualidade@argamais.com

Ficha técnica atualizada em 07 de novembro de 2023.