

Indicação

Argamassa usada na regularização de pisos e lajes em áreas internas, principalmente sobre a manta acústica.

Composição

Agregados úmidos, cimento e fibra de polipropileno.

Apresentação

Embalagem bicomponente de 25 kg (podendo variar até $\pm 5\%$ em função da umidade do material).

Prazo de Validade

Válido por 90 dias, a partir da data impressa na embalagem.

Armazenagem

Conservar em local seco e arejado, com empilhamento máximo de 12 sacos.

FICHA TÉCNICA

CONTRAPISO COM FIBRA



Preparo da base

- A manta acústica deve estar limpa, sem poeira ou resíduos e fixada de conforme recomendação do seu fabricante.

Preparo da massa

Misture bem, manual ou mecanicamente, o conteúdo das duas partes da embalagem. Em seguida, adicione aproximadamente 0,5 litros de água limpa (podendo variar até $\pm 20\%$), misturando aproximadamente 3 minutos até atingir uma massa homogênea com consistência de “farofa”, adequada à aplicação.

Obs.: - A temperatura da água de mistura deve estar entre 18°C e 26°C.

- Não adicione cimento ou qualquer outro produto à mistura.
- Após a adição de água, a massa deve ser utilizada em no máximo 2 horas.

Aplicação

- Espalhe a massa sobre a base e compacte-a com um soquete apropriado.
- Aplicar em camada única de 4 à 8 cm.
- Cada cômodo deverá ser executado inteiramente de uma única vez, não aceitando emendas.
- Entre cômodos ou em áreas muito extensas, deverá ser deixada junta de dilatação.
- A necessidade de colocação de telas e demais procedimentos, devem seguir recomendação do fabricante da manta acústica.

Acabamento

- Sarrafeie e desempene a massa logo após a compactação.
- Para um acabamento mais liso (“queimado”), espalhe uma pequena porção de cimento (aproximadamente 1 Kg/m²) sobre a superfície ainda úmida, pulverize água e acabe com a desempenadeira de aço.

Rendimento e consumo

- Cada embalagem rende aproximadamente 14 litros de massa fresca, regularizando uma área aproximada de 1,40 m² por 1 cm de espessura, sem perdas.
- O consumo aproximado é de 17,9 kg/m² por 1 cm de espessura, sem perdas.
- Estes resultados de rendimento e consumo podem variar até ±10% em função da mistura e aplicação.

Segurança

Manuseio	Utilizar equipamentos de segurança: máscara, luvas e óculos de proteção.
Toxicidade e fogo	Produto não tóxico, não inflamável, não explosivo, mas impróprio para o consumo humano.
Saúde	Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância e consultar um médico.
Segurança	Para mais detalhes consultar a Ficha de Segurança do Produto no site www.argamais.com ou entrar em contato com o e-mail: qualidade@argamais.com

Ficha técnica atualizada em 07 de novembro de 2023.